

COLA DE POLIURETANO D4



Color	Contenido g	Art. Nº	U/E
Amarillento	600	0892 100 169	1

Datos técnicos	
Base	Poliuretano
Color	Amarillento
Resistencia térmica (a partir de 24 horas)	de -30°C hasta 100°C
Tiempo abierto (20°C)	10 minutos
Presión mínima a aplicar durante el secado	8kg/cm ²
Temperatura mínima de aplicación	5°C

Para encolados principalmente de madera para interior y exterior como puertas, ventanas sillas, etc...

Calidad D4 en un solo componente.

- No requiere de aditivos y nos facilita el trabajo al no tener que hacer mezclas.

Reacciona con la humedad propia de los materiales a encolar.

- Al reaccionar con la humedad, se produce un secado más rápido.

Alta resistencia al encolado.

- La cola de Poliuretano ofrece una gran resistencia de encolado incluso frente a factores tan adversos como: Agua y cambios de temperatura. Diluyentes. Ácidos y vapores ácidos.

Tiempo de endurecimiento relativamente corto.

- Se puede manipular la pieza al poco tiempo del encolado.

Capacidad de rellenar fisuras.

- En caso de que las juntas encoladas contengan fisuras o aperturas, la cola expande rellenándolas.

Permite encolar gran variedad de materiales.

- Encolados de todo tipo de maderas y derivados (aglomerados, melamina,...)
- Encolado de puertas y ventanas.
- Encolado de muebles de cocina.
- Encolado de muebles de jardín.
- Encolado de materiales de construcción: cerámica hormigón...
- Encolado de distintos tipos de plásticos y metales.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.